

Sanitární silikonový tmel

Vlastnosti	Hodnota	Jednotka	Metoda / Poznámka
Nevytvrzená guma			
Systém síťování	acetoxy		
Doba, po kterou nelepí	13	min	23 °C, 50 % relativ. vlhkost
Hustota	0,97	g/ml	
Průtok	< 2	mm	ISO 7390
Spotřeba	600	g/min	3mm / 6,3 bar
Teplota při zpracování	+5 až +40	°C	
Schopnost pohybu	±25	%	
Doba použitelnosti	18	měsíců	
Vytvrzená guma			
Protážení při přetržení	600	%	DIN 53504
100% Modul	0,3	MPa	DIN 53504
Tvrdość, Shore A	15		DIN 53505
Pevnost v tahu	1,3	MPa	DIN 53504
Mrazuvzdornost	do 15	°C	
Teplotní stálost	-50 až +120	°C	
Barvitelnost	ne		

Popis produktu

univerzální jednosložkový silikonový tmel pro utěsnění spár v sanitárních místnostech. Je odolný UV záření a povětrnostním vlivům. Po aplikaci silikon tvrdne při atmosférické vlhkosti a tvoří odolné gumové těsnění.

Aplikace

- V kuchyních, koupelnách a sprchách
- Spáry kolem umyvadel, kuchyňské desky, vany a sprchové kouty
- Průmyslové oblasti, kde nesmí vzniknout plísně
- Nedoporučuje se používat na beton, mramor, olovo, měď, pozinkovanou ocel, na PE, PP, Teflon a asfaltové povrchy
- Není vhodný pro akvária

Návod k použití

Obecně lze použít i bez základního nátěru, k utěsnění sestav ze skla, na prosklené plochy, porcelán potažený kovem, pro epoxidové a polyesterové desky, polystyren, PVC, nerezovou ocel, eloxovaný hliník a upravené dřevo.

Povrchy musí být čisté, suché a pevné. V případě nutnosti použijte základní nátěr. Před aplikací se doporučuje provést test přilnavosti.

Další informace pro bezpečné zacházení s tímto produktem naleznete v bezpečnostním listu.

Informace v této brožuře lepidel a naše technologické poradenství, ústně i písemně, jsou poskytovány dle našich nejlepších znalostí, ale jsou nezávazné a nejsou zárukou ve smyslu § 443 občanského zákoníku. Doporučujeme, aby před použitím našich výrobků, došlo ke kontrole vhodnosti pro zamýšlené použití. Jako každý jednotlivý výrobek lze použít pro širokou škálu aplikací a podmínek na místě, které není možné odhadnout, doporučujeme také testování propojení před použitím produktu.